



АНТИГРАВІЙ + ГЕРМЕТИК

ЗАСІБ ДЛЯ ЗАХИСТУ КУЗОВА 2 В 1

колір	номер артикула	штук у коробці	вага
чорний	300002763	12	1 л
сірий	300002813	12	1 л

КОЛІР чорний, сірий

СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ мат

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

VOC = 559,4 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 10 до 30°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

2 роки

Увага: З метою безпеки слід діяти згідно з даними, які містяться в «Паспорті безпеки» (SDS) небезпечної речовини для цього виробу!



час затвердіння при 20°C
нелипкий 45 хв
повна твердість 3,5 год

ОПИС ПРОДУКТУ

АНТИГРАВІЙ + ГЕРМЕТИК - продукт на основі каучуків та смол, призначений для захисту кузова автомобіля від механічних пошкоджень, іржі та атмосферних впливів, а також для герметизації швів за допомогою пістолета. Має шумопоглинаючі властивості. Може покриватись усіма видами ЛКМ.

ПРОЦЕСИ НАНЕСЕННЯ

Антигравійне покриття:

- Покривна поверхня повинна бути чистою, сухою, без пилу, знежиреною та очищеною від іржі.
- Перед застосуванням струсити.
- Антигравій наноситься за допомогою пістолета під тиском 3-6 бар.
- Оптимальна відстань при нанесенні 30 см.
- При необхідності отримання більш товстого шару, рекомендується висушити попередній шар.
- Продукт може бути нанесений без ефекту пилення, павутини і крапель.
- Забруднені поверхні очистити за допомогою нітро-розчинника або бензину.
- Залежно від товщини оболонки, через 60 – 90 хвилин маса для швів може бути покрита всіма акриловими 2К продуктами.

Ущільнення швів:

- Покривна поверхня повинна бути чистою, сухою, без пилу, знежиреною та очищеною від іржі.
- Перед застосуванням струсити.
- Маса для швів наноситься за допомогою пістолета під тиском 2-4 бар.
- Оптимальна відстань при нанесенні 1-2 см.
- При необхідності отримання більш товстого шару, рекомендується висушити попередній шар.
- Продукт може бути нанесений без ефекту пилення, павутини і крапель.
- Забруднені поверхні очистити за допомогою нітро-розчинника або бензину.
- Залежно від товщини оболонки, через 3 години, маса для швів може бути покрита всіма акриловими 2К продуктами.

Увага: З метою безпеки слід завжди діяти згідно з даними, які містяться у «Паспорті безпеки» (SDS) для цього продукту.