



Binder

БАЗА ПОЛІЕФІРНА

номер артикула	штук у коробці	об'єм
9040	12	0,25 л
9041	12	1 л

КОЛІР прозорий

СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ напівмат

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

VOC для суміші = 820 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Продукт слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.



робоча в'язкість
10 ÷ 12 сек. \ 20°C



параметри наплення
1 шар
дюза 1,1 ÷ 1,3 мм
тиск 3 ÷ 5 бар



час затвердіння
20 ÷ 30 хв. \ 20°C



не шліфувати



Гарантійний термін зберігання:
12 місяців

ОПИС ПРОДУКТУ

База BINDER - 1К поліефірне безбарвне базове покриття, яке наноситься на поліуретанові або поліакрилові ґрунти як роздільний шар з основною фарбою. Підходить для методу фарбування мокрий по мокрому, а потім фінішного покриття з гарячим сушінням усієї системи

- Відмінне розтікання.
- Рівномірне натягнення плівки
- Короткий час висихання.
- Чудова адгезія до ґрунтів.
- Еластичне покриття

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Базу можна наносити на:

- Поліуретанові ґрунти.
- Поліакрилові ґрунти.

ПОДАЛЬШІ РОБОТИ

На базу можна наносити:

- Однокомпонентні та двокомпонентні базові фарби.

ТЕОРЕТИЧНА ВИТРАТА: з 1 літра близько 8-9 м² сухого шару завтовшки 20-25 мкм.

ПРИМІТКА

- Найкращі результати досягаються за кімнатної температури.
- Температура повітря, температура продукту, що наноситься, і температура пластику повинні бути приблизно рівні.
- Під час роботи слід застосовувати справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре вентильовані (з мінімум 4-кратним обміном повітря на годину).
- Пістолети та інструменти слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER відразу після їх використання.

Увага: З метою безпеки слід завжди діяти згідно з даними, що містяться в «Паспорті безпеки» (SDS) для цього продукту.