



Water Primer

ГРУНТ ВОДНИЙ

продукт	штук у коробці	об'єм
чорний	12	1 л
сірий	12	1 л

КОЛІР чорний, сірий

СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ мат

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

VOC = 120 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Продукт слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 10 до 30°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів. Берегти від замерзання!



робоча в'язкість
50 ÷ 60 сек. \ 20°C



параметри наплення
1 ÷ 2 шари
RP: 1,3 ÷ 1,4 мм / 2,0 ÷ 2,2 бар
HVLР: 1,3 ÷ 1,4 мм / 1,8 ÷ 2,2 бар



між шарами
≈ 3 хв.
перед прогріванням
20 ÷ 30 хв.



час затвердіння
≈ 20-15 хв. \ 20°C
≈ 3 хв. \ 60°C



шліфування
маш.: P180 ÷ 220
руч.: P280 ÷ 320



шліфування
маш.: P180 ÷ 220
руч.: P280 ÷ 320



Гарантійний термін зберігання:
12 місяців

ОПИС ПРОДУКТУ

Грунт WATER PRIMER - однокомпонентний водний ґрунт на основі акрилових смол з високими антикорозійними властивостями для швидкого кузовного ремонту. Допускається нанесення поверх старих ЛФП без попереднього видалення та не призводить до підривання. Грунт вимагає обов'язкового повного випаровування води (матовості) перед нанесенням наступного матеріалу. Летучі речовини продукту складаються практично з води, що дає змогу повністю виключити викид органічних розчинників у навколишнє середовище під час нанесення. Використовується під час кузовного ремонту, коли не потрібні великі товщини сухої плівки.

- Дуже висока адгезія до різних поверхонь.
- Високий антикорозійний захист сталевих поверхонь.
- Дуже швидко сохне.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Грунт водний можна наносити на:

- Сталь та алюміній, попередньо матовані та знежирені.
- Гальванічну оцинковану сталь.
- Прошліфовані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP).
- Катафорезний ґрунт

Ретельна підготовка основи є обов'язковою для отримання якісного покриття. Для шліфування рекомендуємо:

- шліфувальний папір з градацією P180 ÷ 320 (для шліфування вручну «по мокрому» та «по сухому»).
- шліфувальний папір з градацією P180 ÷ 320 (для машинного шліфування «по сухому»).

ТЕОРЕТИЧНА ВИТРАТА

1 л дозволяє покрити 9-10 м² (50 мікрон).

ПОДАЛЬШІ РОБОТИ

На водний ґрунт можна наносити:

- Водні та сольвентні базові емалі (бази).
- 2К акрилові емалі.

ПРИМІТКА

- Найкращі результати досягаються за кімнатної температури.
- Температура повітря, температура продукту, що наноситься, і температура металу повинні бути приблизно рівні.
- Під час роботи з продуктами використовуйте справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре вентильовані (з мінімум 4-кратним обміном повітря на годину).
- Пістолети та інструменти одразу після використання промити водою, а потім очистити за допомогою GUN-CLEANER.

Увага: З метою безпеки завжди слід діяти згідно з даними, які містяться в «Паспорті безпеки» (SDS) для даного продукту.