



Car Matt

АКРИЛОВИЙ ЛАК

продукт	штук у коробці	об'єм
лак	12	1 л
затверджувач стандартний	12	0,5 л
затверджувач швидкий	12	0,5 л

Лак HS CAR MATT - двокомпонентний акриловий лак із високим вмістом твердих частинок. Характеризується зниженим блиском приблизно до 6%, що надає всій поверхні шовковистоматового вигляду. CAR MATT використовується для фарбування як кузовних деталей, так і салону, моторних та багажних камер автомобілів. Він стійкий до погодних умов, ультрафіолетових променів та ударів каміння. Покриття не сколюється навіть при сильних ударах каміння.

КОЛІР прозорий

СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ глянець

ГУСТИНА 1,00 кг/л

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

ВОС для суміші = 620 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.



пропорції змішування
2 : 1 + 5 ÷ 7% (за об'ємом)



робоча в'язкість
15 ÷ 16 сек. \ 20°C
життєздатність
1 г. \ 20°C



параметри напilenня
2 шари
дюза: 1,3 ÷ 1,4 мм
тиск: 2,0 ÷ 2,5 бар



між шарами
≈ 10 ÷ 12 хв.
перед прогріванням
≈ 10 хв.



час затвердіння
≈ 14 г. \ 20°C
≈ 45 хв. \ 50°C



Гарантійний термін зберігання:
Лак - 24 місяці
Затверджувач - 12 місяців

ПЕРЕВАГИ

- Швидко сохне.
- Міцний, твердий, еластичний.
- Відмінно протистоїть абразивному зносу.
- Стійкий до погодних умов та УФ-променів.

ЗАСТОСУВАННЯ

1. Дуже ретельно перемішати лак.
2. Приготувати суміш за пропорцією 2:1. У потрібну кількість лаку додати затверджувач, перемішати. Далі, за потреби, додати розчинника і знову добре перемішати.
3. Зачекати 5 хвилин до початку нанесення.
4. Перший напівшар лаку наноситься на попередньо висушений шар базового покриття фарби.
5. Перед нанесенням другого шару обов'язково дати витримку 12 хвилин при +20°C. Якщо температура нижче або вище +20°C, витримку потрібно збільшити до 20-30 хвилин.
6. Другий шар слід наносити повним мокрим розпорошенням і залишити до повного розтікання та затвердіння.
7. Покриття лаку можна висушити інфрачервоним нагрівачем. Зверніть увагу, що інфрачервоний нагрівач не слід включати раніше ніж через 15 хвилин після нанесення останнього шару лаку.
8. При фарбуванні влітку великих поверхонь рекомендується використовувати повільний затверджувач та розріджувач для акрилових лаків.

Твердість в експлуатації:

- 14 годин при 20°C
- 45 хв при 50°C

Кінцева твердість покриття:

- 4 дні.

ТЕОРЕТИЧНА ВИТРАТА: 1 літр суміші дозволяє покрити 8 ÷ 10 м² при товщині сухого шару 60 мкм.

РОЗТУШІВКА

Переконайтеся, що вся ділянка з базовою фарбою покрита лаком. Розтушовуйте лише на підготовленій ділянці. Застосовуйте розчинник для переходів з метою видалення перепилу, що осідає навколо ділянки, що покривається, і нівелювання оптичної різниці блиску на межі старого покриття і свіжонанесеного лаку.

ПРИМІТКА

- Мінімальна температура, що рекомендується, для нанесення продукту +18°C.
- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби/емалі/фінішного лаку!
- Рекомендовано розбавляти фірмовим розріджувачем Acryl Thinner.
- Під час роботи з 2К продуктами використовуйте справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре вентильовані (з мінімум 4-кратним обміном повітря на годину).
- Фарбувальні пістолети та інструменти для фарбування слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER відразу після їх використання.

Увага: 1. Після застосування ємність із продуктом слід негайно закрити!
2. Берегти затверджувач від морозу та вологи!