



Ceramic

АКРИЛОВИЙ ЛАК

продукт	штук у коробці	об'єм
лак	12	1 л
затверджувач стандартний	12	0,5 л
затверджувач швидкий	12	0,5 л

Лак **HS CERAMIC** — безбарвний 2K лак нового покоління класу High Solid із підвищеним захистом від механічних пошкоджень. Його унікальна формула створює еластичне, але надтверде керамічне покриття, стійке до затирання та дрібних подряпин. Лак оптично посилює насиченість базової фарби, створюючи бездоганний «скляний» ефект, який не втрачає вигляду з роками.

КОЛІР прозорий

СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ глянець

ГУСТИНА 1,00 кг/л

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

VOC для суміші = 450 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.



пропорції змішування
2 : 1 + 0% / 5 + 10% (за об'ємом)



робоча в'язкість
16 ÷ 18 сек. \ 20°C
життєздатність
1 ÷ 2 г. \ 20°C



параметри напilenня
1,5 - 2 шари
дюза: 1,3 ÷ 1,4 мм
тиск: 2,0 ÷ 2,5 бар



між шарами
≈ 10 ÷ 12 хв.
перед прогріванням
≈ 10 хв.



час затвердіння
14 г. \ 20°C
45 хв. \ 50°C



Гарантійний термін зберігання:
Лак - 24 місяці
Затверджувач - 12 місяців

ПЕРЕВАГИ

- Відмінно розтікається та легко полірується.
- Висока еластичність у поєднанні з екстремальною твердістю.
- Максимальна стійкість до сколів від ударів каміння.
- Стійкий до будь-яких погодних умов та блякнення під дією УФ.

ЗАСТОСУВАННЯ

1. Дуже ретельно перемішати лак перед використанням.
2. Приготувати суміш за пропорцією 2:1 за об'ємом. За потреби додати 0–5% або 5–10% акрилового розріджувача та знову добре перемішати.
3. Зачекати 5–10 хвилин до початку нанесення для стабілізації суміші.
4. Перший шар наноситься на попередньо висушений шар базового покриття фарби.
5. Наносити у 1,5 або 2 шари. Перед нанесенням наступного шару обов'язково дати витримку 10–12 хвилин при +20°C. Якщо температура нижче або вище +20°C, витримку потрібно збільшити до 20–30 хвилин.
6. Другий шар слід наносити повним мокрим розпиленням і залишити до повного розтікання та затвердіння.
7. Покриття лаку можна висушити як за кімнатної температури, так і за допомогою підвищеної температури або інфрачервоного нагрівача.
7. Форма та розмір «шагрені» досягається експериментальним шляхом за допомогою регулювання тиску, розміру факела та відстані до деталі.

Твердість в експлуатації:

- 14 годин при 20°C
- 45 хвилин при 50°C

Кінцева твердість покриття:

- 4 дні

ТЕОРЕТИЧНА ВИТРАТА: 1 літр суміші дозволяє покрити 8 ÷ 10 м² при товщині сухого шару 60 мкм.

ПРИМІТКА

- Мінімальна температура, що рекомендується, для нанесення продукту +18°C.
- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби/емалі/фінішного лаку!
- Рекомендовано розбавляти фірмовим розріджувачем Acryl Thinner.
- Під час роботи з 2K продуктами використовуйте справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре вентильовані (з мінімум 4-кратним обміном повітря на годину).
- Фарбувальні пістолети та інструменти для фарбування слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER відразу після їх використання.

Увага: 1. Після застосування ємність із продуктом слід негайно закрити!

2. Берегти затверджувач від морозу та вологи!