



Cristal LUX

АКРИЛОВИЙ ЛАК

продукт	штук у коробці	об'єм
лак	12	1 л
затверджувач стандартний	12	0,5 л
затверджувач швидкий	12	0,5 л

Лак **VHS Cristal LUX** — професійний 2K акриловий лак екстра-класу з дуже високим вмістом сухого залишку (Very High Solids). Головна особливість матеріалу — здатність створювати бездоганне оптичне відображення (ефект скляного дзеркала) при повному збереженні заводської структури покриття (шагрени). Завдяки підвищеній щільності суміші, лак формує максимальну товщину захисного шару за мінімальну кількість проходів, має високу стійкість до затирання та ультрафіолету.

КОЛІР кришталево прозорий

СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ екстра-глянець

ГУСТИНА 1,00 кг/л

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

VOC для суміші = <420 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.



пропорції змішування
2 : 1 + 0 ÷ 5% (за об'ємом)



робоча в'язкість
16 ÷ 18 сек. \ 20°C
життєздатність
1 г. \ 20°C



параметри напilenня
1,5 - 2 шари
дюза: 1,3 ÷ 1,4 мм
тиск: 2,0 ÷ 2,5 бар



між шарами
≈ 10 ÷ 12 хв.
перед прогріванням
≈ 10 хв.



час затвердіння
14 г. \ 20°C
45 хв. \ 50°C



Гарантійний термін зберігання:
Лак - 24 місяці
Затверджувач - 12 місяців

ПЕРЕВАГИ

- Ультра-високий сухий залишок (VHS) — мінімальна усадка та висока економічність матеріалу.
- Ідеальне відображення картини в лакованій поверхні без оптичних спотворень.
- Відмінна розливість навіть за умов нанесення тонкими шарами.
- Стійкість до мікроподряпин та довготривалий захист від блякнення кольору.
- Відмінно тримається на вертикальних площинах.

ЗАСТОСУВАННЯ

1. Дуже ретельно перемішати лак перед використанням.
2. Приготувати суміш за пропорцією 2:1 за об'ємом. Для регулювання в'язкості можна додати від 0 до 5% акрилового розріджувача та знову добре перемішати.
3. Зачекати 5-10 хвилин до початку нанесення для стабілізації суміші.
4. Перший шар наноситься на попередньо висушений шар базового покриття фарби.
5. Наносити у 1,5 або 2 шари. Перед нанесенням наступного шару обов'язково дати витримку 10-12 хвилин при +20°C. Якщо температура нижче або вище +20°C, витримку потрібно збільшити до 20-30 хвилин.
6. Другий шар слід наносити повним мокрим розпиленням і залишити до повного розтікання та затвердіння.
7. Покриття лаку можна висушити як за кімнатної температури, так і за допомогою підвищеної температури або інфрачервоного нагрівача.
7. Форма та розмір «шагрени» досягається експериментальним шляхом за допомогою регулювання тиску, розміру факела та відстані до деталі.

Твердість в експлуатації:

- 14 годин при 20°C
- 45 хвилин при 50°C

Кінцева твердість покриття:

- 4 дні

ТЕОРЕТИЧНА ВИТРАТА: 1 літр суміші дозволяє ефективно покрити 9 ÷ 11 м² (завдяки вищому сухому залишку VHS порівняно зі звичайними лаками).

ПРИМІТКА

- Мінімальна температура, що рекомендується, для нанесення продукту +18°C.
- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби/емалі/фінішного лаку!
- Рекомендовано розбавляти фірмовим розріджувачем Acryl Thinner.
- Під час роботи з 2K продуктами використовуйте справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре вентильовані (з мінімум 4-кратним обміном повітря на годину).
- Фарбувальні пістолети та інструменти для фарбування слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER відразу після їх використання.

Увага: 1. Після застосування ємність із продуктом слід негайно закрити!
2. Берегти затверджувач від морозу та вологи!