



Cristal

АКРИЛОВИЙ ЛАК

продукт	штук у коробці	об'єм
лак	12	1 л
лак	4	5 л
затверджувач стандартний	12	0,5 л
затверджувач швидкий	12	0,5 л
затверджувач стандартний	4	2,5 л
затверджувач швидкий	4	2,5 л

Лак SHS CRISTAL - двокомпонентний акриловий прозорий лак із високим вмістом сухих речовин. Має високу міцність, твердість та еластичність, покриття відмінно протистоїть абразивному зносу і не відшаровується від поверхні, не пробивається навіть при сильному ударі каменем. Має відмінний глянець і еластичність, що гарантує ідеальний вид пофарбованого покриття.

КОЛІР прозорий

СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ глянець

ГУСТИНА 1,00 кг/л

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

VOC для суміші = 518 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.



пропорції змішування
2 : 1 + 0 ± 5% (за об'ємом)



робоча в'язкість
15 ÷ 16 сек. \ 20°C
життєздатність
1 г. \ 20°C



параметри напilenня
1,5 шари
дюза: 1,3 ÷ 1,4 мм
тиск: 2,0 ÷ 2,5 бар



між шарами
≈ 10 ÷ 12 хв.
перед прогріванням
≈ 10 хв.



час затвердіння
≈ 14 г. \ 20°C
≈ 45 хв. \ 50°C



Гарантійний термін зберігання:
Лак - 24 місяці
Затверджувач - 12 місяців

ПЕРЕВАГИ

- Швидко сохне.
- Добре полірується.
- Має відмінну прозорість.
- Надає ефекту «глибини кольору».
- Стійкий до погодних умов та УФ-променів.
- Не притягує запил, дозволяючи не полірувати після висихання.
- Лак практично не розтікається.

ЗАСТОСУВАННЯ

1. Дуже ретельно перемішати лак.
2. Приготувати суміш за пропорцією 2:1. У потрібну кількість лаку додати затверджувач, перемішати. Виробник рекомендує не додавати розріджувач.
3. Зачекати 5-10 хвилин до початку нанесення.
4. Перший напівшар лаку наноситься на попередньо висушений шар базового покриття фарби.
5. Перед нанесенням другого шару обов'язково дати витримку 12 хвилин при +20°C. Якщо температура нижче або вище +20°C, витримку потрібно збільшити до 20-30 хвилин.
6. Другий шар слід наносити повним мокрим розпиленням і залишити до повного розтікання та затвердіння.
7. Покриття лаку можна висушити інфрачервоним нагрівачем. Зверніть увагу, що інфрачервоний нагрівач не слід включати раніше ніж через 15 хвилин після нанесення останнього шару лаку.
8. При фарбуванні влітку великих поверхонь рекомендується використовувати повільний затверджувач та розріджувач для акрилових лаків.
9. Форма та розмір "шагрені" досягається експериментальним шляхом за допомогою регулювання тиску, розміру факела та відстані до деталі. Шагрені не змінюється після повного затвердіння (висихання) лаку.

Твердість в експлуатації:

- 14 годин при 20°C
- 45 хв при 50°C

Кінцева твердість покриття:

- 4 дні

ПРИМІТКА

- Мінімальна температура, що рекомендується, для нанесення продукту +18°C.
- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби/емалі/фінішного лаку!
- Рекомендовано розбавляти фірмовим розріджувачем Acryl Thinner.
- Під час роботи з 2К продуктами використовуйте справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре вентильовані (з мінімум 4-кратним обміном повітря на годину).
- Фарбувальні пістолети та інструменти для фарбування слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER відразу після їх використання.

Увага: 1. Після застосування ємність із продуктом слід негайно закрити!
2. Берегти затверджувач від морозу та вологи!