



HS Barpi

АКРИЛОВИЙ ЛАК

продукт	штук у коробці	об'єм
лак	12	1 л
лак	4	5 л
затверджувач стандартний	12	0,5 л
затверджувач швидкий	12	0,5 л
затверджувач стандартний	4	2,5 л
затверджувач швидкий	4	2,5 л

Лак SR HS BARPI - двокомпонентний високоміцний прозорий акриловий лак з дуже низьким вмістом летючих органічних сполук. Він характеризується дуже високою стійкістю до подряпин і дуже високим вмістом твердих частинок. Має дуже хорошу текучість та вирівнюється навіть у тонких шарах. Лакована поверхня має дуже високий блиск.

КОЛІР прозорий

СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ глянець

ГУСТИНА 1,00 кг/л

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

VOC для суміші = 480 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.



пропорції змішування
2 : 1 + 5 ÷ 10% (за об'ємом)



робоча в'язкість
18 сек. \ 20°C
життєздатність
1 г. \ 20°C



параметри наплення
1,5 - 2 шари
дію: 1,3 ÷ 1,4 мм
тиск: 2,0 ÷ 2,5 бар



між шарами
≈ 10 ÷ 12 хв.
перед прогріванням
≈ 10 хв.



час затвердіння
14 г. \ 20°C
45 хв. \ 50°C



Гарантійний термін зберігання:
Лак - 24 місяці
Затверджувач - 12 місяців

ПЕРЕВАГИ

- Швидко сохне.
- Високий вміст твердих речовин.
- Міцний, твердий.
- Відмінно протистоїть абразивному зносу.
- Стійкий до погодних умов та УФ-променів.
- Відмінне розтікання.
- Не притягує запилю, дозволяючи не полірувати після висихання.

ЗАСТОСУВАННЯ

1. Дуже ретельно перемішати лак.
2. Приготувати суміш за пропорцією 2:1. У потрібну кількість лаку додати затверджувач, перемішати. Виробник рекомендує не додавати розріджувач.
3. Зачекати 5-10 хвилин до початку нанесення.
4. Перший напівшар лаку наноситься на попередньо висушений шар базового покриття фарби.
5. Перед нанесенням другого шару обов'язково дати витримку 12 хвилин при +20°C. Якщо температура нижче або вище +20°C, витримку потрібно збільшити до 20-30 хвилин.
6. Другий шар слід наносити повним мокрим розпиленням і залишити до повного розтікання та затвердіння.
7. Покриття лаку можна висушити інфрачервоним нагрівачем. Зверніть увагу, що інфрачервоний нагрівач не слід включати раніше ніж через 15 хвилин після нанесення останнього шару лаку.
8. При фарбуванні влітку великих поверхонь рекомендується використовувати повільний затверджувач та розріджувач для акрилових лаків.
9. Форма та розмір "шагрени" досягається експериментальним шляхом за допомогою регулювання тиску, розміру факела та відстані до деталі. Шагрень не змінюється після повного затвердіння (висихання) лаку.

Твердість в експлуатації:

- 14 годин при 20°C
- 45 хвилин при 50°C

Кінцева твердість покриття:

- 4 дні

ТЕОРЕТИЧНА ВИТРАТА: 1 літр суміші дозволяє покрити 10 м² при товщині сухого шару 60 мкм.

ПРИМІТКА

- Мінімальна температура, що рекомендується, для нанесення продукту +18°C.
- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби/емалі/фінішного лаку!
- Рекомендовано розбавляти фірмовим розріджувачем Acryl Thinner.
- Під час роботи з 2K продуктами використовуйте справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре вентильовані (з мінімум 4-кратним обміном повітря на годину).
- Фарбувальні пістолети та інструменти для фарбування слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER відразу після їх використання.

Увага: 1. Після застосування ємність із продуктом слід негайно закрити!
2. Берегти затверджувач від морозу та вологі!