



Opti

АКРИЛОВИЙ ЛАК

продукт	штук у коробці	об'єм
лак	12	1 л
затверджувач стандартний	12	0,5 л

Лак OPTI - двокомпонентний акриловий прозорий лак з дуже хорошою текучістю і легким нанесенням. Лакофарбова плівка має високий глянець і хорошу стійкість до ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів. Ідеально підходить для використання в теплих умовах. Легко полірується.

КОЛІР прозорий

СТУПІНЬ ГЛЯНЦЮ глянець

ГУСТИНА 1,00 кг/л

ЛЕТУЧІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

ВOC для суміші = 590 [г/л]

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати при температурі навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню, тепла та сонячних променів.



пропорції змішування
2 : 1 + 8 ÷ 9% (за об'ємом)



робоча в'язкість
17 ÷ 18 сек. \ 20°C
життєздатність
1 г. \ 20°C



параметри напilenня
2 шари
дюза: 1,3 ÷ 1,4 мм
тиск: 2,0 ÷ 2,5 бар



між шарами
≈ 10 ÷ 12 хв.
перед прогріванням
≈ 10 хв.



час затвердіння
≈ 14 г. \ 20°C
≈ 45 хв. \ 50°C



Гарантійний термін зберігання:
Лак - 24 місяці
Затверджувач - 12 місяців

ПЕРЕВАГИ

- Легко полірується.
- Має відмінну прозорість.
- Стійкий до погодних умов та УФ-променів.
- Гарно розтікається.

ЗАСТОСУВАННЯ

1. Дуже ретельно перемішати лак.
2. Приготувати суміш за пропорцією 2:1. У потрібну кількість лаку додати затверджувач, перемішати. Далі, за потреби, додати розчинника і знову добре перемішати.
3. Зачекати 5 хвилин до початку нанесення.
4. Перший шар лаку наноситься на попередньо висушений шар базового покриття фарби.
5. Перед нанесенням другого шару обов'язково дати витримку 12 хвилин при +20°C. Якщо температура нижче або вище +20°C, витримку потрібно збільшити до 20-30 хвилин.
6. Другий шар слід наносити повним мокрим розпиленням і залишити до повного розтікання та затвердіння.
7. Покриття лаку можна висушити інфрачервоним нагрівачем. Зверніть увагу, що інфрачервоний нагрівач не слід включати раніше ніж через 15 хвилин після нанесення останнього шару лаку.
8. При фарбуванні влітку великих поверхонь рекомендується використовувати повільний затверджувач та розріджувач для акрилових лаків.
9. Форма та розмір "шагрени" досягається експериментальним шляхом за допомогою регулювання тиску, розміру факела та відстані до деталі. Шагрень не змінюється після повного затвердіння (висихання) лаку.

Твердість в експлуатації: -

14 годин при 20°C

- 45 хв при 50°C

Кінцева твердість покриття:

- 4 дні

ПРИМІТКА

- Мінімальна температура, що рекомендується, для нанесення продукту +18°C.
- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби/емалі/фінішного лаку!
- Рекомендовано розбавляти фірмовим розріджувачем Acryl Thinner.
- Під час роботи з 2К продуктами використовуйте справні засоби індивідуального захисту.
- Слід берегти очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні добре вентилявані (з мінімум 4-кратним обміном повітря на годину).
- Фарбувальні пістолети та інструменти для фарбування слід мити фірмовим розчинником GUN-CLEANER відразу після їх використання.

Увага: 1. Після застосування ємність із продуктом слід негайно закрити!

2. Берегти затверджувач від морозу та вологи!